



Prehlásenie výrobcu

Škárovacia malta Extrém FME 80

Prehlásenie výrobcu

**Murexin AG potvrdzuje
kontrolu kvality výrobného procesu podľa normy EN ISO 9001**

Produkt: Škárovacia malta Extrém FME 80

Vlastnosť podľa STN EN 13888	Požiadavka pre CG 2 WA		Skúšobná metóda
Odolnosť proti obrusovaniu	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	vyhovuje	EN 12808-2
Pevnosť v ťahu pri ohybe pri suchom uložení	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Pevnosť v ťahu pri ohybe po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Pevnosť v tlaku po suchom uložení	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Pevnosť v tlaku po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Nasiakavosť po 30 min	$\leq 2 \text{ g}$	vyhovuje	EN 12808-5
Nasiakavosť po 240 min	$\leq 5 \text{ g}$	vyhovuje	EN 12808-5

MUREXIN AG.

Franz. Furtentbachstraße 1
A-2700 Wr. Neustadt
Tel. 02622/27401 Fax: DW 73

Jürgen Becker
Produktmanagement Fliesenverlegetechnik
Murexin AG

Wr. Neustadt, 10.05.2013