

Prehlásenie výrobcu

**Murexin GmbH potvrdzuje
kontrolu kvality výrobného procesu podľa normy EN ISO 9001**

Produkt: Škárovacia malta FM 60 Flex			
Vlastnosť podľa STN EN 13888	Požiadavka pre CG 2 WA		Skúšobná metóda
Odolnosť proti obrusovaniu	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	vyhovuje	EN 12808-2
Pevnosť v ťahu pri ohybe pri suchom uložení	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Pevnosť v ťahu pri ohybe po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Pevnosť v tlaku po suchom uložení	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Pevnosť v tlaku po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	vyhovuje	EN 12808-3
Nasiakavosť po 30 min	$\leq 2 \text{ g}$	vyhovuje	EN 12808-5
Nasiakavosť po 240 min	$\leq 5 \text{ g}$	vyhovuje	EN 12808-5

MUREXIN

Murexin s.r.o.
Odborárska 52 • SK-831 03 Bratislava
IČO: 46 317 577 • IČ DPH: SK2022032241

.....
Ing. Martin Záborský
Produkt manager – Murexin s.r.o.

V Bratislave, 12.09.2022