

Superzáklad D4 rapid



- > viac účelové použitie
- > veľmi nízky obsah emisií EC1-PLUS
- > veľmi rýchlo schnúci
- > obsahuje kremičitý piesok
- > pri lepení obkladu na obkladu

Popis produktu

Jednozložkový, na spracovanie pripravený, bezrozpúšťadlový, rýchlo tuhnúci adhézný mostík na báze špeciálnych disperzií. Vyniká veľkou príľnavosťou. Po zaschnutí zanecháva drsný povrch. V interiéri aj exteriéri, na prípravu nenasiakavých a nasiakavých (riedený s vodou) podkladov na podlahách a stenách. Vhodný pred aplikáciou nivelačných/vyrovnávacích hmôt a pred pokládkou dlaždíc, špeciálne pri lepení obkladu na obklad. Tiež vhodný vo vlhkých priestoroch pod Murexin hydroizolačné membrány.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
1 KG / KDO	10	320
5 KG / KE		85
10 KG / KE		36

Skladovanie:

V suchu, chlade na drevených roštoch v neporušenom originálnom balení po dobu: 365 dní, chráňte pred mrazom.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Maliarska štetka, penový valec, štetec. Náradie po aplikácii ihneď umyte čistou vodou.

Miešanie

Pred spracovaním premiešajte!

Spracovať:

Materiál nanášajte vhodným náradím rovnomerne v tenkej vrstve na podklad. Vyhnite sa tvorbe mlák! Pri nenasiakavých podkladoch aplikujte neriedený. Na prípravu nasiakavých cementových podkladov sa Superzáklad D4 Rapid riedi s čistou vodou - max. 20%. Na prípravu veľmi nasiakavých anhydritových podkladov sa Superzáklad D4 Rapid riedi s čistou vodou - max. 5% a do podkladu sa dôkladne votrie pomocou štetky/valca (odporúčame odskúšať na vzorovej časti podkladu).

Znečistené plochy okamžite umyte čistou vodou! Vytvrdnutý Murexin Superzáklad D4 Rapid je možné odstrániť len mechanicky!

Nanášanie následných vrstiev je možné až po dôkladnom vyschnutí/vytvrdnutí filmu zo Superzáklad D4 Rapid: - pri nenasiakavých podkladoch: cca 45 min.

materiály pre Obklady

- pri cementových podkladoch: cca 1-2 hod.

- pri anhydritových podkladoch: cca 3-4 hod.

Čas schnutia vždy závisí od aktuálnych, miestnych klimatických podmienok (teploty podkladu, vlhkosti a nasiakavosti podkladu).

Technické údaje

Vhodnosť na pokládku

- pri nenasiakavých podkladoch: cca 30-40 min. ; - pri nasiakavých podkladoch: cca 1-2 hod. (nie citlivých na vlhkosť, riedenie max. 20% ; - pri nasiakavých podkladoch: cca 3-4 hod. (citlivých na vlhkosť, riedenie max. 5%)

Farba

žltá

Spotreba

100 - 150 g/m² podľa drsnosti podkladu

teplota pri spracovaní

> +5°C (nižšie teploty spomaľujú proces tuhnutia)

Podklad

Vhodné podklady:

betón

cementový poter

anhydritový poter

liaty asfalt

sadrové omietky

vápeno-cementové omietky

murivo

stavebné dosky na báze sadry a sadrokartónové dosky

oddebný betón

porobetón

stavebné drevo

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, antiadhézných prostriedkov a iných nečistôt. Podklad musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a spracovateľským nariadeniam/predpisom.

Príprava podkladu:

Pred použitím podklad zbavte nesúdržných častí mechanickým spôsobom (brúsie, otryskanie atď.). Povrch (povysávajte). Nenasiakavé podklady odmastite vhodnými prostriedkami.

Pre perfektný systém

Popis:

40007, Superzáklad D4 rapid, platné od: 16.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 2

materiály pre Obklady

Všetky Murexin nivelačné, opávkové a vyrovnávacie hmoty na báze cementu a sadry.
Všetky Murexin disperzné a cementové hydroizolačné stierky/membrány.
Všetky Murexin cementové lepiace malty.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- Pred použitím tónovaných výrobkov skontrolujte či súhlasí farebný odtieň!
- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.
- Výsledný farebný odtieň je výrazne ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.
- Vodou riediteľné systémy môžu byť po zriedení vodou len obmedzený čas spracovateľné, preto odporúčame spracovať ich čo najrýchlejšie.
- Penetrácie nechajte vždy predpísaný čas vyschnúť alebo vytvrdnúť.
- Pri navlhčení už suchého adhézneho mostíka sa tento znovu emulguje. To vedie k optimálnemu spojeniu príslušných systémových komponentov.

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievaniu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternosťnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používatelovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.