

## Aqua Ošetrovací prostriedok na olej AP 90

- > jednoducho spracovateľný
- > na všetky olejované podlahy
- > bez prchavých látok
- > na vodnej báze



### Popis produktu

Ošetrovací prostriedok na vodnej báze, neobsahujúci rozpúšťadlá, na obnovu a ošetrovanie naolejovaných drevených podláh. Ideálny na povrchy ošetrené prírodným olejom NP 90, na zvýraznenie farby a predĺženie jej tvárnosti a životnosti. V interiéri na prvé a následne ošetrovanie naolejovaných parkiet a drevených podláh. Nanášajte rovnomerne mopom alebo mäkkou vlnenou handričkou v tenkej vrstve! Vyvarujte sa nerovnomernému nanášaniu a tvorbe mlák = riziko tvorby škvŕn!

#### Balenia:

| Veľkosť / Typ balenia | ks/kart. | ks/pal. |
|-----------------------|----------|---------|
| 1 L / KKA             | 6        | 504     |

#### Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 1090 dní.

### Spracovanie

#### Odporúčané náradie

Špongia, mop, bežné pomôcky na umývanie.

#### Spracovať:

Prvotné alebo obnovovacie ošetrovanie:

- na očistenú podlahu nanášajte mopom, špongiou, alebo mäkkou vlnenou handrou neriedený prípravok v tenkej, rovnomernej vrstve. Je dôležité zabezpečiť, aby bol prípravok dôkladne zaleštený do dreva, až kým nebude nasýtené a povrch vyzeral rovnomerne. Pri väčších plochách sa môže použiť leštička. Prípravok nechajte vyschnúť cca 6 - 12 hod., až potom je pochôdzny. Počas cca 3 až 5 dní takto ošetrovanú podlahu neumývajte!

materiály pre Podlahy

Odporúčanie:

Obnovovací ošetrovanie robte vždy po hĺbkovom čistení cca 1-2-krát do roka v závislosti od stupňa zaťaženia (znečistenia) podlahy!

## Technické údaje

Spotreba | 1 l na cca.30 – 40 m<sup>2</sup>

## Podklad

**Vhodné podklady:**

všetky drevené povrchy impregnované olejom

Podklad musí byť zbavený prachu, nečistôt a voľných častíc.

## Pre perfektný systém

**Systémové produkty:**

Čistič parkiet AP 10 , Prírodné podlahové mydlo HS 92

**Popis:**

Čistič parkiet AP 10 - hĺbkové čistenie

Prírodné podlahové mydlo HS 92 - priebežné umývanie

## Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 15 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhňte sa prievaniu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

**68045, Aqua Ošetrovací prostriedok na olej AP 90, platné od: 03.07.2020, Zaborsky Martin, Strana 2**

## Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. &nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke [www.murexin.com](http://www.murexin.com).