

Základový gel LV 35

- > gélová medzivrstva
- > dobre plniaci
- > rýchlo schnúci



Popis produktu

Rýchlo schnúci, ľahko spracovateľný, gélovitý medzináter s dobrou výplňovou schopnosťou. Umožňuje vyrovnáť malé nerovnosti a dosiahnuť brilantný vzhľad drevenej podlahy. Môže byť prepracovaný všetkými parketovými lakmi Murexin na báze rozpúšťadiel. V interiéri ako základná vrstva a medzivrstva pre parketové laky na báze rozpúšťadiel. V prípade silne nasiakavých drevín (buk, javor, jaseň) sa používa iba ako medzivrstva, pretože pri použití ako základný náter existuje riziko tvorby tieňov/fľakov. Vhodný na podlahové vykurovanie.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
5 L / BLE		63

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 365 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Nerezová, plochá stierka. Náradie po použití ihneď umyte riedidlom.

Miešanie

Pred použitím dobre premiešajte.

Spracovať:

Materiál nechajte dostatočne dlho aklimatizovať na izbovú teplotu. Ako základný náter rovnomerne nastierajte 2 vrstvy. Vrstvy stierajte do kríža. Ako medzivrstvu, na vyrovanie nepatrných nerovností podkladu, rovnomerne nastierajte 1 vrstvu. Vyhnite sa nerovnostiam spôsobeným ťahom stierky. Pred poslednou vrstvou laku, nie je potrebný medzibrus.

Technické údaje

Spotreba	1 kg na cca 15-20 m ² - ako základná vrstva 1 kg na cca 30-35 m ² - ako medzivrstva
Čas schnutia	cca 30 - 40 min. v závislosti od hrúbky nanesej vrstvy
Prepracovateľnosť	po min. cca 30 - 40 min. v závislosti od hrúbky nanesej vrstvy
Optimálna teplota počas spracovania a tvrdnutia:	min. +15°C

Podklad

Vhodné podklady:

Jemne vybrúsené drevené podlahy
Masívne drevené parkety
Hotové parkety (nelakované)

Obmedzená vhodnosť:

- ako základný náter na tzv. „exotické dreveniny“ -> Tu odporúčame použitie Univerzálna základovka LV 45.
- ako základný náter na vysoko savé drevo (buk, jaseň, javor, ...), pretože existuje riziko tieňov/fľakov. -> Tu odporúčame nanášať valčekom Univerzálna základovka LV 45.

Nevhodná na:

palubovky
drevená dlažba

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov, voskov a iných nečistôt. Podklad musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a spracovateľským nariadeniam/predpisom.

Pre perfektný systém

Systémové produkty:

Tmel na drevo LV 15 , Univerzálna základovka LV 45

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- Pred použitím tónovaných výrobkov skontrolujte či súhlasí farebný odtieň!
- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.

68065, Základový gel LV 35, platné od: 28.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 2

materiály pre Podlahy

- Výsledný farebný odtieň je výrazne ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.
- Vodou riediteľné systémy môžu byť po zriedení vodou len obmedzený čas spracovateľné, preto odporúčame spracovať ich čo najrýchlejšie.
- Penetrácie nechajte vždy predpísaný čas vyschnúť alebo vytvrdnúť.

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 15 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternosťnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.