

POLYBOND PRIMER PB 7

- > jednozložkový
- > pre interiér aj exteriér
- > bez rozpúšťadiel
- > pre podklady s nízkou povrchovou energiou



Popis produktu

Jednozložkový, na použitie pripravený, vysoko kvalitný, pružný, trvale elastický adhézný mostík bez obsahu rozpúšťadiel a silikónov pre zabezpečenie optimálnej prídržnosti pri lepení na podklady s nízkou povrchovou energiou, ako sú PP, PVC, FPO, TPO, EPDM, PIB atď., v interiéri aj exteriéri. Tiež sa používa ako blokátor bitúmenu pre následné hydroizolačné práce so špeciálnou izoláciou WD-1K.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
1,25 KG / KDO	4	320

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 180 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Valček, štetec.

Náradie po použití umyte acetónom.

Spracovať:

Polybond Primer PB 7 sa nanáša na pripravený podklad v tenkej súvislej vrstve valčekom alebo štetcom. Nanesenú vrstvu nechajte dostatočne dlho vyschnúť (cca 2 hod., kým ostane nelepivá) pred následnou aplikáciou špeciálnej izolácie WD 1K.

Po aplikácii nádobu okamžite uzavrite a 1-2 krát otočte hore dnom.

Technické údaje

chemická báza	Polymer-Hybrid
Objemová hmotnosť	1,10 kg/dm ³
Farba	tmavo modrá
Spotreba	cca 100 g/m ² - pri aplikácii valcom cca 150 g/m ² - pri aplikácii štetcom
Prepracovateľnosť	po cca 2 hod.
teplota pri spracovaní	+ 5 °C až + 35 °C
Čas použiteľnosti	cca 20 min.

Podklad

Vhodné podklady:

podklady s nízkou povrchovou energiou, ako sú PP, PVC, FPO, TPO, EPDM, PIB atď.

Musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, masťô, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem a predpisov.

Príprava podkladu:

Podklady, ktoré sa majú natrieť adhéznym mostíkom PB 7, sa zľahka prebrúsia brúsnym papierom so zrnitosťou 40 - 60 a následne sa dôkladne, celoplošne očistia handrou namočenou v acetóne. Acetón treba nechať dostatočne dlho odvetrať (cca 15 min.).

Pre perfektný systém

Systémové produkty:

Murexin Aceton; Murexin Špeciálna izolácia WD-1K

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhňte sa prievaniu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

84509, POLYBOND PRIMER PB 7, platné od: 26.04.2022, Zaborsky Martin, Strana 2

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.