

Výstužná tkanina NV 110

- > špeciálna tkanina
- > pre špeciálnu hydroizoláciu WD-1K
- > pre vystuženie hydroizolačnej membrány
- > dostupná v rôznych šírkach
- > dostupný aj rohové komponenty

Popis produktu

Výstužná tkanina NV 110 je tkanina vyvinutá špeciálne pre špeciálnu hydroizoláciu Murexin WD 1K s gramážou 110 g/m². Slúži na zhotovenie vystuženej hydroizolačnej membrány, na kontrolu hrúbky vrstvy a premostenie trhlín. Špeciálny spôsob tkania umožňuje, že sa tkanina NV 110 kompletne nasiakne špeciálnou hydroizoláciou WD 1K, čo umožní spoľahlivé a kompaktné zhotovenie hydroizolačnej membrány. Tkanina svojou štruktúrou tiež zabezpečí, že sa pri jej ukladaní nebudú vo vrstve hydroizolácie vytvárať bublinky, čo by malo za následok jej zhoršenú kvalitu.

Dostupné šírky tkaniny (šírka x dĺžka)

- 20,0 cm x 50 m
- 27,5 cm x 50 m
- 35,0 cm x 50 m
- 55,0 cm x 50 m
- 70,0 cm x 50 m
- 90,0 cm x 50 m

Ďalšie komponenty:

- Výstužná tkanina NV 110 - vnútorný kút 15 x 8 x 15 cm
- Výstužná tkanina NV 110 - vojkajší roh 8,5 x 8 x 8,5 cm

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
1 M / ROL		18
50 M / ROL		36
50 M / ROL		54
20 STK / STK	20	5.000
1 M / ROL		50

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave v neporušenom originálnom. Doba skladovania - bez obmedzenia.

Spracovanie

Odporúčané náradie

84512, Výstužná tkanina NV 110, platné od: 24.11.2019, Zaborsky Martin, Strana 1

nožnice

Spracovať:

Do čerstvej vrstvy špeciálnej hydroizolácie WD-1K celoplošne položte a následne vtláčte tkaninu NV 110. Vyhnite sa tvorbe bublín a zalomení. Pásky tkaniny ukladajte vždy s presahom 5 cm. Na tkaninu hneď alikujte hydroizoláciu WD-1K (čerstvé do čerstvého) tak, aby kompletne prekryla tkaninu - žiadna viditeľná biela tkanina.

Technické údaje

Farba	biela
Plošná hmotnosť	110 g/m ²
Hrúbka filmu	0,55 mm

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!

Upozornenia k spracovaniu:

- Rovnaké ako pri špeciálnej hydroizolácii WD 1K
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.